

Требования по качеству, предъявляемые к древесине

Наименование показателя	Бревна березовые для выработки лущеного шпона	
	1,6 метра	2,6 метра
	Стандарт-кряж	
1. Порода	Береза ГОСТ 9462-88 1-2 сорт, срок хранения не более 3-х месяцев с момента спиливания	
2. Заготовка	Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. Не допускается поставка кряжа, заготовленного из сухостойных (засохших на корню деревьев – без коры или с отслаивающейся корой, с трещинами усушки, с синевой или с червоточинной	
3. Длина с припуском, м	3,3; 5,0; 6,6	4,1; 5,5; 6,7
4. Длина зачетная, м	3,2; 4,8; 6,4	3,9; 5,2; 6,5
5. Диаметр	от 18 см, причем в комле не более 58 см	от 20 см, причем в комле не более 58 см
6. Сучки (кроме табачных)	Допускаются до 7 см	
7. Табачные сучки	Допускаются до 4 см	
8. Высота сучков	Допускаются до 2 см	
9. Побурение	Допускается без белых пятен и выцветов	
10. Ложное ядро	Не нормируется	
11. Ядровая гниль	Не допускается	
12. Открытая прорость, закрытая прорость, сухобокость, рак, ребристая закомелистость	Допускается вне зоны лущения	
13. Заболонная гниль, наружная трухлявая гниль	Не допускается	
14. Козырьки	Не допускается	
15. Боковые трещины от усушки	Не допускается	
16. Торцевые трещины (кроме морозных)	Допускаются глубиной не более установленного припуска по длине сортимента	
17. Трещины морозные	Не допускается	
18. Сердцевинные (метиковые) и кольцевые (отлупные) трещины	Допускается вне зоны лущения	
19. Кривизна сложная	Допускается в размере 1/2 нормы простой кривизны	
20. Кривизна простая	Допускается 2% на чураке диаметром 20-24 см Допускается 3% на чураке диаметром 26 см и выше	
21. Обдир коры	Допускается не более 15% общей площади сортимента, летняя заготовка с поставкой до 01.09 – до 100%	
22. Скол пропила	Допускается не более 20 мм на кряж	
23. Корневые лапы	Не допускаются	
24. Металлические и прочие инородные включения	Не допускаются	
25. Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырыв)	Согласно ГОСТ 9462-88	
26. Обработка фансырья реагентами	По согласованию с покупателем	
27. Обработка фансырья побелкой	Не допускается	
ПРИМЕЧАНИЯ:		

1. Условия приемки: Прочие пороки, не указанные в таблице, нормируются согласно ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия».
2. При кратности сырья 1,6 м на длине сортимента 4,8 м и 6,4 м допускается без ограничения сырья диаметр на 18см.

Требования по качеству, предъявляемые к древесине, Спецкряж

Наименование показателя	Бревна березовые для выработки лущеного шпона, длиной кратной 1,6 метра	Бревна березовые для выработки лущеного шпона, длиной кратной 2,6 метра
	Спецкряж	
1. Порода	Береза ГОСТ 9462-88 1-2 сорт, срок хранения не более 3-х месяцев с момента спиливания	
2. Заготовка	Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. Не допускается поставка кряжа, заготовленного из сухостойных (засохших на корню деревьев – без коры или с отслаивающейся корой, с трещинами усушки, с синевой или с червоточинной)	
3. Длина с припуском	5,0 м	4,1 м; 5,5 м
4. Длина зачетная	4,8 м	3,9 м; 5,2 м
5. Диаметр	от 24 см, причем в комле не более 58 см	
6. Сучки	Не допускается, за исключение заросших сучков с бровками, имеющими угол между усами 120 градусов и более	
7. Табачные сучки	Не допускается	
8. Грибные поражения (Ядровая гниль и дупло, побурение, обесцвечивание, белые выцветы, заболонная гниль, наружная трухлявая гниль)	Не допускается	
9. Ложное ядро, грибные ядровые пятна	Допускается не более 1/3 диаметра в центре соответствующего торца	
10. Двойная сердцевина	Не допускается	
11. Червоточина	Не допускается	
12. Открытая прорость, закрытая прорость, сухобокость, рак, ребристая закомелистость	Допускается, глубиной не более разницы между диаметрами нижнего и верхнего торцов чурака	
13. Козырьки	Не допускается	
14. Боковые трещины	Не допускается	
15. Торцевые трещины (кроме торцевых от усушки)	Не допускается	
16. Трещины морозные	Не допускается	
17. Трещины торцевые от усушки	Допускаются глубиной не более установленного припуска (0,05м)	
18. Сердцевинные (метиковые) и кольцевые (отлупные) трещины	Не допускается	
19. Кривизна сложная	Не допускается	
20. Кривизна простая	Не более 1%	
21. Обдир коры	Допускается не более 15% общей площади	
22. Скол пропила	Допускается не более 20 мм на кряж	
23. Корневые лапы	Не допускаются	
24. Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырыв)	Допускается, глубиной не более разницы между диаметрами нижнего и верхнего торцов чурака	



ООО «СВЕЗА-Лес»

Юр.адрес: 143441, Московская обл., 69 км МКАД,

Красногорский район, пос. Путилково, БЦ «Гринвуд», стр. 17

Фактич.адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны,

Дом 112 корп.2 литера «З», БЦ «Вант», 6 этаж

Тел.: +7 (812) 648-16-15, www.sveza.ru

25. Металлические и прочие иностраные включения	Не допускаются
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Условия приемки: Поставка и приемка Спецкряжа осуществляется отдельными партиями.	