

Требования по качеству, предъявляемые к древесине – бревнам березовым для выработки лущеного шпона, длиной кратной 1,6 метра

Наименование показателя	Норма ограничения пороков		
1.Порода	Береза ГОСТ 9462-88 1-2 сорт, срок хранения не более 3-х месяцев с момента спиливания		
2.Заготовка	Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. Не допускается поставка кряжа, заготовленного из сухостойных (засохших на корню деревьев - без коры или с отслаивающейся корой, с трещинами усушки, с синевой или с червоточиной).		
3. Длина	Номинальная длина, м	3,2	4,8
	Обязательный припуск по длине, м	0,1	0,15
	Допускаемая длина, м	от 3,3 до 3,4	от 4,95 до 5,05
4. Диаметр	От 16 см при кратности 1,6 м, причем в комле не более 58 см, Ø16 см не более 10% от партии		
5. Сучки (кроме табачных)	Допускаются до 7 см		
6. Табачные сучки	Допускаются до 4 см		
7. Высота сучков	Допускается до 2 см		
8. Побурение	Допускается без белых пятен и выцветов		
9. Ложное ядро	Не нормируется		
10. Ядровая гниль	Не допускается		
11. Открытая прорость, закрытая прорость, сухобокость, рак, ребристая закомелистость,	Допускается вне зоны лущения		
12. Заболонная гниль, наружная трухлявая гниль	Не допускаются		
13. Козырьки	Не допускаются		
14. Боковые трещины от усушки	Не допускаются		
15. Торцевые трещины (кроме морозных)	Допускаются глубиной не более установленного припуска (0,05м)		
16. Трещины морозные	Не допускается		
17. Сердцевинные (метиковые) и кольцевые (отлупные) трещины	Допускаются вне зоны лущения		
18. Кривизна сложная	Допускается в размере ½ нормы простой кривизны		
19. Кривизна простая	Не допускается на чураке диаметром 18 см Допускается 2% на чураке диаметром 20-24 см Допускается 3% на чураке диаметром 26 см и выше		
20. Обдир коры	Допускается не более 15% общей площади сортимента, летняя заготовка с поставкой до 01.09 – до 100%		
21. Скос пропила	Допускается не более 20 мм на кряж		
22. Корневые лапы	Не допускаются		
23. Металлические и прочие инородные включения	Не допускаются		
24. Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырыв)	Согласно ГОСТ 9462-88		
25. Обработка фансырья реагентами	По согласованию с покупателем		



ООО «СВЕЗА-Лес»

Юр.адрес: 143441, Московская обл., 69 км МКАД,

Красногорский район, пос. Путилково, БЦ «Гринвуд», стр. 17

Фактич.адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны,

Дом 112 корп.2 литера «З», БЦ «Вант», 6 этаж

Тел.: +7 (812) 648-16-15, www.sveza.ru

26. Обработка фансырья побелкой	Не допускается
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Условия приемки: Прочие пороки, не указанные в таблице, нормируются согласно ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия». 2. Длина Стандарт-кряжа определяется на каждом комбинате компании группы СВЕЗА самостоятельно исходя из своих спецификаций	